## フォルテ物性表 < BMC系人工大理石物性表 > 大阪市立工業研究所の試験報告書による。

試験項目	試験方法	試験結果		
[1] 一般物性				
1.比重	JIS K 6911による。	1.74		
2.曲げ強さ	II .	84.1 MPa		
3.曲げ弾性率	II .	11.6 GPa		
4.引張強さ	n .	24.8 MPa		
5.シャルピ-衝撃強さ	n .	7.76 KJ/m <sup>2</sup>		
6.圧縮強さ	II .	160 MPa		
7.バ-コル硬度	<i>"</i> (934-1)	62		
8.鉛筆硬度	JIS K 5400に準じて測定した。	5 H		
[2]キッチンカウンタ - ・洗面化粧台等に関する物性				
1.急冷試験	試料をオ・ブン中にて100 まで加熱した後			
	0 まで急冷し、化粧面の変化の有無を調べた。	変化なし		
	変化の有無の判定はJIS K 6902による。			
2.耐煮沸性	JIS K 6911による。	変化なし		
3.耐摩耗性	JIS K 7204による。			
	ただし、摩 耗 輪 - GC - 150H(1)	0.157 g		
	荷 重 - 500gf	3		
	摩耗回数 - 1000回			
4.耐衝擊性(1)	198gの鋼球を45cmの高さより自然落下させ	変化なし		
	化粧面に生じた割れ・ひびの有無を調べた。			
5.耐衝擊性(2)	1 Kgの鋼球を自然落下させ、化粧面に割れ・ひび	80cm		
	の生じない最大の高さを求めた。			
6.吸水率	JIS K 6911による。	0.114%		
7.荷重たわみ温度	JIS K 6911による。			
	但し、曲げ応力は1.81 MPa	290		
8.耐熱性試験	JIS K 6902によるオイルパンテスト	変化なし		
9 . 耐シガレット性	試料上にてタバコ1本を燃焼させ、化粧面の変化			
	の有無を調べた。	変化なし		
	変化の有無の判定は、JIS K 6902による。			
10.耐光性	JIS K 6902による。			
	試験装置:スガ試験機㈱製 STANDARD UV	変化なし		
	LONGLIFE FADE METER FAL-3			
	試験時間:200時間			

## 〈フォルテ〉 汚染テスト結果

		フォルテ	MMA系
1	紅茶	2	1
2	コーヒー	2	1
3	ソース	1	1
4	しょうゆ	1	1
5	カレ一粉	1	3
6	トマトケチャップ	1	2
7	味噌	1	1
8	食酢	1	1
9	グレープフルーツ	1	1
10	漂白剤	1	1
11	サンポール	1	_
12	オキシドール	1	1
13	2%マーキュロクロム	2	5
14	ヘアリキッド	1	1
15	マニキュアリムーバー	1	6
16	マニキュア	4	4
17	口紅	3	3
18	ヘアダイ	4	5
19	10%クエン酸水溶液	1	1
20	10%アンモニア水	1	1
21	インキ	5	5
22	酸性亜硫酸ナトリウム	1	1
23	5%水酸化ナトリウム	1	-
24	5%塩酸	1	-
25	ウイスキー	2	-
26	赤ワイン	1	-
27	油性マジック	4	_
	合計	46	46